

100 Holzarten auf www.w-l.ch

Amboina Maser

(*Flindersia amboinensis*)



Vorkommen:	Südostasien, Kamerun und Nigeria
Baumstamm:	Wächst in Strauchform.
Holzfarbe:	Purpurbraun bis lederfarbig.
Merkmale:	Dicht aneinandergereihte Masern. Die Gefässe sind ziemlich grob und zerstreut angeordnet.
Eigenschaften:	Das ziemlich harte Holz ist feinfaserig, dicht und fest. Es lässt sich gut bearbeiten, messern, schnitzen und drehen.
Resistenz:	Pilz sehr gut, Insekten resistent
Verwendung:	als Messerfurnier für exklusive Möbel, massiv für Pfeifenköpfe und Kunstgegenstände
Kenngrossen:	Raumgewicht: 0,65–0,75 g/cm ³
	Zugfestigkeit: k.A.
	Druckfestigkeit: k.A.
	Biegefestigkeit: k.A.
	Härte n. Brinell 12% Feuchtigkeit: H BII = 71 N/mm ² H BI = k.A.