


## 100 Holzarten auf [www.w-l.ch](http://www.w-l.ch)

### Bilinga

(*Nauclea trillesii*)



Vorkommen:	Küstenländer Westafrika, von Guinea-Bissau bis Gabun
Baumstamm:	Höhe bis 40m, Durchmesser bis 1,5m
Holzfarbe:	Splint rosagelb, Kern zitronengelb bis orangerot, gestreift mit goldenen Schimmer.
Merkmale:	Sehr grobe Poren und zerstreut. Faserverlauf ist unregelmässig und drehwüchsig.
Eigenschaften:	Das Holz ist mässig hart und schwer, sehr dauerhaft und witterungsfest. Schwindet mässig, lässt sich schwer bearbeiten, normal verleimen, gut polieren, messern und schälen.
Resistenz:	Pilz sehr gross, Insekten sehr gross
Verwendung:	Möbel, Kunst- und Drechselarbeiten, Parkett, Türen, Treppen, Eisenbahnschwellen, Schiff- und Waggonbau
Kenngrössen:	Raumgewicht: 0,70–0,80 g/cm <sup>3</sup>
	Zugfestigkeit: k.A.
	Druckfestigkeit: k.A.
	Biegefestigkeit: k.A.
	Härte n. Brinell 12% Feuchtigkeit: H BII = k.A. H BI = k.A.