

100 Holzarten auf www.w-l.ch

Framiré

(*Terminalia ivorensis*)



Vorkommen:	Westafrika von Guinea bis Kamerun
Baumstamm:	Höhe bis 40m, Durchmesser bis 1,5m
Holzfarbe:	Strohgelb bis hellbraun.
Merkmale:	Die zahlreichen Poren erscheinen als mittelfeine Nadelrisse. Die Zuwachszonen verleihen ihm eine unregelmässige braune Streifung. Die Struktur ist schlicht.
Eigenschaften:	Das Holz mittelhart bis weich. Es lässt sich gut bearbeiten, auch messern und schälen, weniger gut spalten, schwindet wenig, gut zu leimen und ist witterungsfest.
Resistenz:	Pilz mittel, Insekten mittel
Verwendung:	Hauptsächlich Furnier und Sperrholzindustrie, Möbel, als Bauholz innen und aussen und im Waggonbau
Kenngrossen:	Raumgewicht: 0,50–0,65 g/cm ³
	Zugfestigkeit: 100–110 N/mm ²
	Druckfestigkeit: 41–53 N/mm ²
	Biegefestigkeit: 76–95 N/mm ²
	Härte n. Brinell 12% Feuchtigkeit: H BII = 38 N/mm ² H BI = 16 N/mm ²