


100 Holzarten auf www.w-l.ch

Satiné

(*Brosimum angustifolium*)



Vorkommen:	Tropisches Südamerika, Amazonasgebiet
Baumstamm:	Höhe bis 35 m, Durchmesser bis 0,8 m
Holzfarbe:	Unregelmässig purpurot und gelbrot gestreift, Splint gelblich
Merkmale:	Mässig poriges Holz, Jahrringe nicht unterscheidbar
Eigenschaften:	Das harte Holz ist fest, und schwer. Es lässt sich gut bearbeiten dreheln, messern und schälen. Gehobelte Flächen werden sehr glatt und glänzend. Satiné lässt sich gut leimen, lackieren und polieren. Das Holz schwindet mässig, ist dauerhaft und beständig.
Resistenz:	Pilz sehr gut, Insekten sehr gut
Verwendung:	Innenausbau, Möbelfabrikation, Luxusgegenstände, Intarsien und in der Furnierindustrie
Kenngrössen:	Raumgewicht: 1.10–1.20 g/cm ³
	Zugfestigkeit: k. A.
	Druckfestigkeit: k. A.
	Biegefestigkeit: k. A.
	Härte n. Brinell 12% Feuchtigkeit: H BII = k. A. H BI = k. A.