


## 100 Holzarten auf [www.w-l.ch](http://www.w-l.ch)

### Sucupira

(*Bowdichia virgilioides*)



Vorkommen:	Südamerika
Baumstamm:	Höhe bis 60m, Durchmesser bis 2,0m
Holzfarbe:	Splint fast farblos, Kern rot bis braunrot mit helleren gelblichen Parenchymadern durchzogen
Merkmale:	Sehr grob, unregelmässiger Faserverlauf, drehwüchsig
Eigenschaften:	Das Holz ist hart, schwer, fest und sehr dauerhaft, lässt sich schlecht bearbeiten
Resistenz:	Pilz resistent, Insekten sehr resistent
Verwendung:	Bau- und Konstruktionsholz für Innen und Aussen, Eisenbahnschwellen, Fenster, Türen, Möbel, Messerfurniere
Kenngrossen:	Raumgewicht: 0,85–0,95 g/cm <sup>3</sup>
	Zugfestigkeit: k. A.
	Druckfestigkeit: 94 N/mm <sup>2</sup>
	Biegefestigkeit: 185 N/mm <sup>2</sup>
	Härte n. Brinell 12% Feuchtigkeit: H BII = k. A. H BI = k. A.