


100 Holzarten auf www.w-l.ch

Cocuswood

(*Brya ebenus*)



Vorkommen:	Mittelamerika und Westindien
Baumstamm:	Höhe bis 50m, Durchmesser bis 0,5m
Holzfarbe:	Tiefbraun bis rötlichbraun, meistens schwärzlich. Splint weissgelblich.
Merkmale:	Poren und Jahresringe nicht erkennbar, Struktur geradefaserig, oft widerspänig. Textur sehr fein und gleichmässig.
Eigenschaften:	Das Holz ist schwer, hart und sehr fest. Es lässt sich gut bearbeiten ist aber sehr schlecht schleifbar. Trotz seiner öligen Oberfläche lässt es sich gut verleimen.
Resistenz:	Pilz schlecht, Insekten schlecht
Verwendung:	Bürstenrücken, Blasinstrumente, Drechslerholz
Kenngrossen:	Raumgewicht: 1,12–1,18 g/cm ³
	Zugfestigkeit: k.A.
	Druckfestigkeit: k.A.
	Biegefestigkeit: k.A.
	Härte n. Brinell 12% Feuchtigkeit: H BII = 71 N/mm ² H BI = k.A.